

# CHRYSO® Green Decap 200

Agente decapante de betão

## DESCRIÇÃO

**CHRYSO® GreenDecap 200** é um decapante de betão sintético que permite a fácil limpeza de todos os equipamentos em contacto com betão ou cimento. **CHRYSO® GreenDecap 200** pode ser utilizado em qualquer lugar onde se encontre betão, cimento, gesso ou argamassa. Destroi o aglutinante destes materiais que já não são revestidos e depois podem ser removidos por escovagem da superfície.

**CHRYSO® GreenDecap 200** pode ser utilizado sem danos em todas as superfícies onde se possa encontrar cimento e betão: aço revestido, tintas, cromo, fios, plástico, alumínio e até vidro. **CHRYSO® GreenDecap 200** é um decapante de betão com agressividade reduzida em comparação com o ácido clorídrico e nítrico.

## CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Supressão de manchas de cimento
- Limpeza final das superfícies de betão com agregados expostos
- Limpeza e remoção de eflorescências.
- Limpeza de cofragens e moldes de aço revestidos

## INFORMAÇÕES INDICATIVAS

Natureza	Líquido
Cor	Amarelo translúcido
Validade	12 meses
Conteúdo de cloretos (Cl-)	≤ 10.000 %
Densidade (20°C)	1.190

## MODO DE EMPREGO

**CHRYSO® GreenDecap 200** pode ser pulverizado ou escovado na superfície do betão acumulado. Se necessário, realizar um teste preliminar na superfície a ser limpa. Aplicar uma porção, deixar o produto soltar os resíduos, pincelar e enxaguar com água limpa. Repetir sempre que necessário. Para eliminar a acumulação mais pesada de betão, o **CHRYSO® GreenDecap 200** pode ser deixado a actuar durante 24 horas. Em caso de reciclagem da água de lavagem durante o fabrico do betão, consulte-nos. Para limpar equipamentos pequenos, estes podem ser mergulhados no produto puro ou diluído em 1 ou 2 partes de água, e depois enxaguar com água limpa.

Após tratamento, por vezes pode aparecer ferrugem (oxidação do aço), pelo que se deve limpar a superfície com uma conduta apropriada a fim de passar novamente o aço, consultar-nos para aconselhamento.

### Dosagem:

250 a 400 g de solução por m<sup>2</sup> de acordo com aderências de betão.

Dependendo da gravidade, **CHRYSO® GreenDecap 200** pode ser diluído em conformidade:

- Acumulação severa: utilizar 1:1 puro (1 parte **CHRYSO® GreenDecap 200** / 1 parte de água)
- Acumulação pesada a extra pesada: diluir 1/2
- Acumulação moderada a pesada: diluir 1/4
- Acumulação leve a moderada, diário: diluir 1/6

## SEGURANÇA

Antes de utilizar, consultar a ficha de dados de segurança.