

# CHRYSO®ScreedFinish EBA 50

Agente redutor de evaporação

## DESCRIÇÃO

**CHRYSO®ScreedFinish EBA 50** é um agente de barreira à evaporação à base de água, pronto a usar e especificamente concebido para melhorar o processo de cura das betonilhas CHRYSO®Cemfloor & Mobicem.

Por formar uma película protetora na superfície, o **CHRYSO®ScreedFinish EBA 50** retarda drasticamente a dessecação do pavimento. Ele permite o aprimoramento da hidratação da betonilha, reduz o risco de fissuras induzidas pela retração plástica ou delaminação e poeira da superfície. Após o endurecimento da betonilha, a resistência à abrasão da superfície do pavimento também é melhorada..

**CHRYSO®ScreedFinish EBA 50** inclui um marcador branco temporário que permite identificar facilmente a superfície tratada. A cor branca desaparece quando o produto está seco. Por natureza, o **CHRYSO®ScreedFinish EBA 50** não requer nenhuma remoção se os testes de adesão apresentarem resultados satisfatórios (consulte as recomendações do fabricante da solução de piso).

Devido à sua tecnologia à base de água, o **CHRYSO®ScreedFinish EBA 50** é amigo do utilizador e do meio ambiente.

## DOMAINES D'APPLICATION

Betonilhas Cemfloor e Mobicem

## INFORMAÇÕES INDICATIVAS

Natureza	Líquido
Cor	Branco
Validade	12 meses
Densidade (20°C)	1,000 ± 0,010
pH (20°C)	9,00 ± 0,50

## MODE D'EMPLOI

Este produto está pronto a ser utilizado.

Preferencialmente deverá ser aplicado imediatamente após a betonilha ter sido colocada, a fim de o proteger a secagem o mais rapidamente possível.

Recomenda-se a utilização de um pulverizador de jacto plano e uma pressão mínima de 3 bar. Deve pulverizar-se uniformemente a uma taxa de 100 - 150 ml/m<sup>2</sup>, com duas passagens cruzadas de modo a evita lacunas. O equipamento de pulverização deve ser enxaguado com água antes de o produto secar.

### Dosagem:

100 a 150 ml/m<sup>2</sup>

1L = ~7 a 10 m<sup>2</sup>

## PRECAUÇÕES

- Agitar produto antes de usar.
- Proteger de gelo.
- Evitar exposição prolongada a altas temperaturas.

## SEGURANÇA

Antes de utilizar, consultar a ficha de dados de segurança.