

CHRYSO®Stab H6

Introdutor de ar/plastificante

DESCRIÇÃO

CHRYSO®Stab H6 é uma formulação específica concebida para a produção de argamassas em centrais de betão pronto, permitindo manter a trabalhabilidade durante 36 horas. As argamassas obtidas são perfeitamente homogéneas e sem exsudação.

CHRYSO®Stab H6 confere às argamassas uma consistência particularmente adaptada para assentamento de blocos e tijolos.

- Com uma textura cremosa facilitando o seu manuseamento
- Estático/Rígido o suficiente para não afundar ou cair e para manter a espessura desejada entre blocos.

Com **CHRYSO®Stab H6** a aderência no suporte é muito melhorada.

DOMAINES D'APPLICATION

- Colocação de blocos e tijolos
- Revestimento de tijolos de assentamento

INFORMAÇÕES INDICATIVAS

Natureza	Líquido
Cor	Castanho
Validade	12 meses
Conteúdo de cloretos (Cl ⁻)	≤ 0,100 %
Na ₂ O equivalentes	≤ 2,00 %
Densidade (20°C)	1,190 ± 0,010
pH (20°C)	10,00 ± 1,00

CONFORMIDADE

- Este produto cumpre os requisitos para marcação CE.
- Este produto está em conformidade com a norma NP EN 934-2: 2009+A1:2012 e NP EN 934-5: 2007

MODE D'EMPLOI

- Este produto tem de ser adicionado à misturadora com a água de mistura.
- Os desempenhos obtidos (efeito retardador, trabalhabilidade, aspeto) estão diretamente relacionados com a dosagem utilizada.
- A eficiência máxima do **CHRYSO®Stab H6** só pode ser estabelecida após testes experimentais, tendo em conta as condições que afectam a trabalhabilidade da mistura e as propriedades mecânicas requeridas.

Dosagem:

0,8 a 1,6 kg para 100 kg de cimento.

PRECAUÇÕES

- Proteger de gelo.
- Se o produto congelar, volta a recuperar as suas propriedades. Após descongelar, uma agitação eficiente é necessária até o produto estar inteiramente homogéneo novamente.

SEGURANÇA

Antes de utilizar, consultar a ficha de dados de segurança.