

CHRYSO® Green Decap 200

Agente decapante de betão

DESCRIÇÃO

CHRYSO®GreenDecap 200 é um decapante de betão sintético que permite a fácil limpeza de todos os equipamentos em contacto com betão ou cimento. CHRYSO®GreenDecap 200 pode ser utilizado em qualquer lugar onde se encontre betão, cimento, gesso ou argamassa. Destrói o aglutinante destes materiais que já não são revestidos e depois podem ser removidos por escovagem da superfície.

CHRYSO®GreenDecap 200 pode ser utilizado sem danos em todas as superfícies onde se possa encontrar cimento e betão: aço revestido, tintas, cromo, fios, plástico, alumínio e até vidro. CHRYSO®GreenDecap 200 é um decapante de betão com agressividade reduzida em comparação com a do ácido clorídrico e nítrico.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Supressão de manchas de cimento
- Limpeza final das superfícies de betão com agregados expostos
- Limpeza e remoção de eflorescências.
- Limpeza de cofragens e moldes de aço revestidos

INFORMAÇÕES INDICATIVAS

Natureza	Líquido
Cor	Amarelo translúcido
Validade	12 meses
Conteúdo de cloretos (Cl-)	≤ 10,000 %
Densidade (20°C)	1,190 ± 0,000

MODO DE EMPREGO

CHRYSO®GreenDecap 200 pode ser pulverizado ou escovado na superfície do betão acumulado. Se necessário, realizar um teste preliminar na superfície a ser limpa. Aplicar uma porsão, deixar o produto soltar os resíduos, pincelar e enxaguar com água limpa. Repetir sempre que necessário. Para eliminar a acumulação mais pesada de betão, o CHRYSO®GreenDecap 200 pode ser deixado a actuar durante 24 horas. Em caso de reciclagem da água de lavagem durante o fabrico do betão, consulte-nos. Para limpar equipamentos pequenos, estes podem ser mergulhados no produto puro ou diluído em 1 ou 2 partes de água, e depois enxaguar com água limpa.

Após tratamento, por vezes pode aparecer ferrugem (oxidação do aço), pelo que se deve limpar a superfície com uma conduta apropriada a fim de passivar novamente o aço, consultar-nos para aconselhamento.

Dosagem:

250 a 400 g de solução por m² de acordo com aderências de betão.

Dependendo da gravidade, CHRYSO®GreenDecap 200 pode ser diluído em conformidade:

- Acumulação severa: utilizar 1:1 puro (1 parte CHRYSO®GreenDecap 200 / 1 parte de água)
- Acumulação pesada a extra pesada: diluir 1/2
- Acumulação moderada a pesada: diluir 1/4
- Acumulação leve a moderada, diário: diluir 1/6

SEGURANÇA

Antes de utilizar, consultar a ficha de dados de segurança.