

## FICHA TÉCNICA

# CHRYSO® Dem Elio M35

Descofrante de efeito diferido

### DESCRIÇÃO

CHRYSO® Dem Elio M35 é um produto especialmente projetado para a descofragem diferida do betão, pronto a usar, formulado a partir de óleos minerais. CHRYSO® Dem Elio M35 permite a obtenção de um acabamento perfeito das superfícies, que podem assim receber diretamente pinturas ou revestimentos. Os agentes protetores e antioxidantes asseguram

uma proteção perfeita das cofragens metálicas contra a corrosão.

CHRYSO® Dem Elio M35 possui uma boa afinidade com as superfícies metálicas. Sendo assim o produto de eleição para as cofragens verticais, permitindo a obtenção de uma película uniforme em todos os pontos do molde.

### CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Betão vertido
- Pré-fabricado
- Todos os tipos de cofragem
- Betão pré-esforçado
- Betões com cura térmica até 60° C

### INFORMAÇÕES INDICATIVAS

<b>Natureza</b>	Líquido
<b>Cor</b>	Bege claro a castanho
<b>Validade</b>	12 meses
<b>Ponto de fulgor</b>	> 61 °C
<b>Viscosidade Cinemática mm²/s (20°C)</b>	7,0 mm²/s (cst) ± 2,00

### CONFORMIDADE

- Cumpre as normas vigentes quanto ao conteúdo em PCB (Diretivas do Conselho das Comunidades Europeias nº 85/467/CEE de 1 de Outubro de 1985 e J.O. das Comunidades Europeias L269 de 11/10/1985)

### MODO DE EMPREGO

E aplicado sobre a superfície das cofragens mediante um pulverizador, trincha ou rolo. Em todos os casos deve aplicar-se uma película o mais fina possível.

As cofragens devem estar isentas de pó de cimento, restos de betão e sem oxidação. Para suportes especiais ou aplicações com cimento branco é recomendável efetuar um ensaio de compatibilidade antes da sua utilização.

- Pressão de pulverização: 3 bares, em função do material utilizado.

- Pistola pulverizadora de pintura ou lança com boquilha plana (boquilha recomendada TP 11015)

#### Dosagem:

Depende da natureza da cofragem e do processo de aplicação. Geralmente é de 45 m²/litro.

### PRECAUÇÕES

- Para suportes especiais ou aplicações com cimento branco, é recomendável fazer um teste de compatibilidade antes de qualquer uso particular.

### SEGURANÇA

Antes de utilizar, consultar a ficha de dados de segurança.