

Chryso® RocaSol M

Endurecedor de superfície

DESCRIÇÃO

Chryso® RocaSol M é um produto selante líquido de base aquosa que penetra no Betão e reage com a cal disponível do betão. Os cristais minerais formados reforçam a coesão da superfície, reduzindo a sua permeabilidade e aumenta a resistência à

abrasão, sem modificar o aspeto ou a cor da superfície.

Chryso® RocaSol M reforça mecanicamente o betão à base de ligantes hidráulicos e retarda o processo de carbonatação do betão.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Betão decorativo
- Mobiliário urbano
- Betão desativado
- Elementos de betão pré-fabricados
- Estradas e pavimentos em pedra natural (calcário)

INFORMAÇÕES INDICATIVAS

Natureza	Líquido
Cor	Incolor
Validade	12 meses
Densidade (20°C)	1,030 ± 0,020
pH (20°C)	13,00 ± 1,00

MODO DE EMPREGO

Preparação

A superfície deve estar limpa, sã, isenta de gordura e partes soltas. Se necessário, deve ser decapado com jato de areia ou com jato de alta pressão.

Aplicação

Chryso® RocaSol M deve ser aplicado em betão endurecido há mais de 21 dias. Pode ser aplicado sobre uma superfície seca ou húmida (após a lavagem, por exemplo) em duas aplicações cruzadas sem excesso. **Chryso® RocaSol M** é fornecido pronto a usar e pode ser aplicado em 2 ou mais demãos com um pulverizador. Pulverizar fresco sobre fresco em camadas cruzadas até que a superfície esteja saturada. Limpar o equipamento enxaguando com água imediatamente após a utilização.

Dosagem:

150 a 200 g/m². O consumo de **Chryso® RocaSol M** depende da porosidade da superfície a ser tratada. Em média, para uma demão, é de 1 litro por 5 m².

PRECAUÇÕES

- Agitar antes de usar.
- Armazenar sem gelo.
- **Chryso® RocaSol M** deve ser aplicado em superfícies perfeitamente limpas e sem pó. Em caso de excesso de superfície, este deve ser espalhado ou limpo com um pano húmido. Não aplicar o produto a temperaturas inferiores a 5 °C ou superiores a 30 °C e, se for o caso, em superfícies quentes.. Não aplicar quando estiver a chover ou muito quente.

SEGURANÇA

Antes de utilizar, consultar a ficha de dados de segurança.