

CHRYSO® Dem Aqua 10

Descofrante de efeito diferido

DESCRIÇÃO

Chryso® Dem Aqua 10 é um agente de desmoldagem diferida pronto a usar, formulado a partir de uma emulsão reciclada.

Chryso® Dem Aqua 10 apresenta-se sob a forma de uma emulsão aquosa cuja tensão superficial permite obter uma perfeita molhabilidade sobre os moldes. O filme lubrificante criado entre a superfície do betão e a cofragem permite uma separação fácil do betão.

BENEFÍCIOS

- Excelente molhabilidade
- Formulado em fase aquosa

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Desmoldagem diferida de betão pré-fabricado
- Adequado para suportes metálicos e de madeira; para qualquer outro tipo de suporte, devem consultar-nos.
- Betões não curados em estufa ou curados em estufa até 50 °C; acima desta temperatura, deverão ser realizados ensaios de validação, de forma a garantir a conformidade com os requisitos.

INFORMAÇÕES INDICATIVAS

Natureza	Líquido
Cor	Branco
Validade	6 meses
Densidade (20°C)	0,900 ± 0,020

CONFORMIDADE

- Cumpre as normas vigentes quanto ao conteúdo em PCB (Diretivas do Conselho das Comunidades Europeias nº 85/467/CEE de 1 de Outubro de 1985 e J.O. das Comunidades Europeias L269 de 11/10/1985)

CLASSIFICATION SYNAD DES AGENTS DE DÉMOULAGE		
Version 2019		
SÉCURITÉ FEU		●
UTILISATEURS / ENVIRONNEMENT	HYGIÈNE	●●●●
	COV	●
	BIODÉGRADABILITÉ	●
● Critère favorable ● Critère défavorable		

MODO DE EMPREGO

O **Chryso® Dem Aqua 10** deve ser aplicado de forma homogénea, sem falhas nem excessos de produto, de preferência por pulverização.

A qualidade da aplicação influencia diretamente o aspeto final do betão.

Após a aplicação, **Chryso® Dem Aqua 10** necessita de um tempo de evaporação de cerca de 15 minutos, consoante a temperatura ambiente, antes da colocação do betão (evaporação da fase aquosa).

A aplicação deverá ser feita com pistola pneumática – bico 1,2 a 1,4 mm – pressão 1,5 a 2,0 bar ou com pistola HVLP.

Dosagem:

O consumo deste produto depende da natureza da cofragem e do método de aplicação. A título indicativo, em suporte não absorvente, é geralmente de 50 a 80 m²/L.

PRECAUÇÕES

- Agitar antes de usar.
- Armazenar na embalagem original fechada entre 5°C e 30°C.
- Proteger da geada e de possíveis contaminações.

SEGURANÇA

Antes de utilizar, consultar a ficha de dados de segurança.